



# KÖSTER BD 50 Primer

Ficha Técnica / Número do Artigo B 190 005

Editado: AM-06-03

- Test report 857/18/SG from the "Institute of Ceramics and Building Materials" Krakau, Poland according to DIN EN 14891

# Adesivo profundamente penetrante para impermeabilização com o sistema KÖSTER BD 50



KÖSTER BAUCHEMIE AG Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich 18

B 290

EN 14891:2012

Produto impermeável à água com aplicação líquida para instalações externas em paredes e pisos, sob revestimentos cerâmicos

Resistência à≥ 0.5 N/mm²

tração inicial

Resistência à≥ 0.5 N/mm²

tração após contato com a

água

Resistência à ≥ 0.5 N/mm²

aderência à tração após envelhecimento

térmico

Resistência à ≥ 0.5 N/mm²

aderência à tração após ciclos de congelamento e descongelamento

Resistência à ≥ 0,5 N/mm²

aderência à tração após contato com água de cal Capacidade de

Capacidade de ≥ 0.75 mm

pontear trincas

ImpermeabilizaçãSem penetração

# Características

O KÖSTER BD 50 Primer é um primer diluível em água e de baixa viscosidade, com base em estirol-butadieno. O KÖSTER BD 50 Primer reduz a absorção de substratos minerais. O KÖSTER BD 50 Primer é isento de solventes, plastificantes e cargas.

# **Dados Técnicos**

 $\begin{array}{ll} \text{Temperatura de aplicação} & \text{min} + 5 \,\, ^{\circ}\text{C} \\ \text{Densidade} & \text{1.03 g} \, / \, \text{cm}^{3} \\ \end{array}$ 

Superfície claro, ligeiramente pegajoso Aplicação da próxima camada após aprox. 3 horas

### Campos de aplicação

O KÖSTER BD 50 Primer foi desenvolvido para aplicação em

substratos absorventes secos ou úmidos. Reduz a absorção do substrato e aumenta sua resistência. É transparente após a secagem. A superfície é ligeiramente pegajosa. O KÖSTER BD 50 Primer é resistente à água, o que significa que após a aplicação não lava ou chove. O KÖSTER BD 50 Primer é o primer do KÖSTER BD 50 como parte do sistema KÖSTER BD.

#### Substrato

O substrato deve estar livre de óleo e poeira, além de partículas soltas. Os substratos fortemente sujos devem ser limpos usando um agente de limpeza adequado, que deve ser enxaguado do substrato. Se necessário, limpe o substrato com jato de areia.

#### **Aplicação**

O KÖSTER BD 50 Primer pode ser aplicado com pincel ou com spray. Durante a cura, a temperatura do ambiente e do substrato não deve cair abaixo de + 5 ° C. O revestimento do primer pode ser aplicado após 3 horas e a próxima camada também pode ser aplicada após 3 horas (temperatura ambiente: aprox. + 20 ° C)

#### Consumo

Aprox. 0,1 - 0,25 kg / m<sup>2</sup>; dependendo do substrato

Aprox. 100 g / m² em substratos de absorção leve (concreto prémoldado, placas de fibrocimento, betonilhas, etc.)

Aprox. 250 g / m² em substratos altamente absorventes (arenito cal, concreto leve, rebocos de gesso, etc.)

#### Limpeza

Limpe as ferramentas imediatamente após o uso com água.

#### Embalagem

B 190 005 5 kg galão

# Armazenamento

Armazene o material fresco, mas sem gelo. Em embalagens originalmente seladas, pode ser armazenado por um período mínimo de 12 meses.

# Segurança

Use óculos de proteção ao processar o material. Observe todas as normas de segurança governamentais, estaduais e locais ao processar o material. Para obter a folha de dados de segurança do material, digitalize o código QR na etiqueta ou entre em contato com o suporte técnico.

# **Produtos relacionados**

KÖSTER BD 50 Número do artigo B 290 01

0

KOSTER BD Flexible Tile Adhesive Número do artigo B 540 02

5

KÖSTER BD K 120 Número do artigo B 931 KÖSTER BD Inside Corner Número do artigo B 932 00

1

As informações contidas nesta ficha técnica baseiam-se nos resultados da nossa pesquisa e na nossa experiência prática em campo. Todos os dados dos ensaios mencionados são valores médios que foram obtidos sob condições previamente definidas. A aplicação adequada e, logo eficaz e bem sucedida dos nossos produtos não está sujeita ao nosso controlo. O instalador é responsável pela correta aplicação tendo em consideração as condições específicas do local de construção e os resultados finais do processo de construção. Isto pode requerer ajustes às recomendações aqui mencionadas para casos normais. As específicações feitas pelos nossos colaboradores ou representantes que excedam as específicações contidas nesta ficha técnica requerem confirmação por escrito. As normas válidas para ensaios e aplicação/ instalação, orientações técnicas e regras reconhecidos da tecnologia têm que ser respeitadas em todos os momentos. A garantia poderá e será apenas aplicada à qualidade dos nossos produtos dentro do âmbito dos nossos termos e condições e na sua aplicação eficaz, adequada e bem sucedida. Esta diretriz foi tecnicamente revista; todas as versões anteriores são inválidas.

KÖSTER BRASIL • Av. Antonio Artioli, 570, Bloco A - Cj. 239 • 13049-490 - Campinas / SP • Tel. +55 (19) 997.978.384 • E-Mail: e.lessa@kosterbrasil.com - Internet: www.kosterbrasil.com

KÖSTER BD 50 Primer 1/2



KÖSTER BD Outside Corner

KÖSTER BD Wall Sleeve

KÖSTER BD Floor Sleeve

Número do artigo B 933 00

Número do artigo B 934 00

Número do artigo B 935 00

1

As informações contidas nesta ficha técnica baseiam-se nos resultados da nossa pesquisa e na nossa experiência prática em campo. Todos os dados dos ensaios mencionados são valores médios que foram obtidos sob condições previamente definidas. A aplicação adequada e, logo eficaz e bem sucedida dos nossos produtos não está sujeita ao nosso controlo. O instalador é responsável pela correta aplicação tendo em consideração as condições específicas do local de construção e os resultados finais do processo de construção. Isto pode requerer ajustes às recomendações aqui mencionadas para casos normais. As específicações feitas pelos nossos colaboradores ou representantes que excedam as específicações contidas nesta ficha técnica requerem confirmação por escrito. As normas válidas para ensaios e aplicação/instalação, orientações técnicas e regras reconhecidos da tecnologia têm que ser respeitadas em todos os momentos. A garantia poderá e será apenas aplicada à qualidade dos nossos produtos dentro do âmbito dos nossos termos e condições e na sua aplicação eficaz, adequada e bem sucedida. Esta diretriz foi tecnicamente revista; todas as versões anteriores são inválidas.