



## KÖSTER Z2

Ficha Técnica / Número do Artigo C 255 001

Editado: AM-04-15

# Revestimento de proteção contra corrosão mineral modificado com polímeros.

Características

O KÖSTER Z 2 é uma pasta especial modificada com polímero para proteção contra a corrosão mineral de reforços de aço. O KÖSTER Z 2 é pigmentado em vermelho e permite um controle visual da aplicação.

KOSTER Repair Mortar NC Número do artigo C 535 02

KÖSTER NB 1 Escova para pastosos

Número do artigo W 913 00

**Dados Técnicos** 

Cor vermelho
Densidade 1.35 g / cm³
Vida Util 60 minutos

#### Campos de aplicação

Proteção contra corrosão para reforços de aço dos quais a corrosão foi removida em conjunto com os produtos de restauração KÖSTER Betomor.

#### Substrato

Os reforços de aço devem ser limpos com o grau Sa 2 ½. Então, como primeira demão, KÖSTER Z 1 é aplicado. O revestimento de proteção contra corrosão feito de KÖSTER Z 2 pode ser aplicado imediatamente depois.

#### Aplicação

O KÖSTER Z 2 é misturado com água potável limpa (numa proporção de mistura em peso de 2 partes de KÖSTER Z 2 a 1 parte de água) até obter uma consistência cremosa. É aplicado com uma escova nos reforços de aço que foram preparados com KÖSTER Z 1. O concreto adjacente pode ser repintado por aprox. 2 cm. A próxima camada de um produto de restauração mineral KÖSTER pode ser aplicada sobre o KÖSTER Z 2 após aprox. 60 minutos de tempo de cura. Durante este período de cura, o KÖSTER Z 2 deve ser protegido da exposição à luz solar forte.

#### Consumo

Aprox. 800 g / m<sup>2</sup> (por camada)

#### Limpeza

Limpe as ferramentas imediatamente após o uso com água.

### **Embalagem**

C 255 001 1 kg lata

#### Armazenamento

Armazene o material em um ambiente seco. Em embalagens seladas originalmente, o material pode ser armazenado por um período mínimo de 12 meses.

#### Segurança

Use luvas e óculos de proteção ao processar o material.

#### **Produtos relacionados**

KÖSTER Z1 Número do artigo C 155 00

As informações contidas nesta ficha técnica baseiam-se nos resultados da nossa pesquisa e na nossa experiência prática em campo. Todos os dados dos ensaios mencionados são valores médios que foram obtidos sob condições previamente definidas. A aplicação adequada e, logo eficaz e bem sucedida dos nossos produtos não está sujeita ao nosso controlo. O instalador é responsável pela correta aplicação tendo em consideração as condições específicas do local de construção e os resultados finais do processo de construção. Isto pode requerer ajustes às recomendações aqui mencionadas para casos normais. As específicações feitas pelos nossos colaboradores ou representantes que excedam as específicações contidas nesta ficha técnica requerem confirmação por escrito. As normas válidas para ensaios e aplicação/ instalação, orientações técnicas e regras reconhecidos da tecnologia têm que ser respeitadas em todos os momentos. A garantia poderá e será apenas aplicada à qualidade dos nossos produtos dentro do âmbito dos nossos termos e condições e na sua aplicação eficaz, adequada e bem sucedida. Esta diretriz foi tecnicamente revista; todas as versões anteriores são inválidas.

KÖSTER BRASIL • Av. Antonio Artioli, 570, Ed. Santis - Sala 14 • 13049-490 - Campinas / SP • Tel. +55 (19) 997.978.384 • Tel. +55 (19) 982.759.992 • E-Mail: e.lessa@kosterbrasil.com ou g.certo@kosterbrasil.com - Internet: www.kosterbrasil.com

KÖSTER Z2 1/1