KÖSTER SL Primer

Ficha Técnica / Número do Artigo SL 189 005

Editado: AM-01-12

MPA Braunschweig - K-2300/763/16 - Classification to reaction to fire according to DIN ISO 13501-1:2010-01

Primário de penetração profunda para substratos de concreto e betonilha em conjunto com compostos de nivelamento de piso KÖSTER SL

Características
KÖSTER SL Primer é um primer de butadieno-estireno de cura transparente, de baixa viscosidade e uma superfície ligeiramente pegajosa.
O KÖSTER SL Primer reduz a absorção de superfícies minerais como concreto e argamassa e equaliza as taxas de absorção diferenciais no substrato.
O KÖSTER SL Primer reduz o efeito borbulhante ao trabalhar com produtos de piso autonivelante KÖSTER.
O KÖSTER SL Primer não contém solventes, plastificantes e enchimentos.
O KÖSTER SL Primer é resistente à água; não será lavado ou chovido após a cura.

Dados Técnicos

Temperatura de aplicação	min. + 5 °C
Tempo de secagem	aprox. 3 horas
Densidade	aprox. 1.03 g/cm^3
Cor	Esverdeado. Seco verde transparente

Campos de aplicação
KÖSTER SL Primer é um primer sem solvente projetado especificamente para uso em substratos de concreto e faixa. KÖSTER SL Primer consolida e fortalece o substrato. O KÖSTER SL Primer é usado em conjunto com os compostos de nivelamento de piso KÖSTER SL.

Substrato
O substrato deve ser sólido e limpo, livre de óleo, compostos de gesso, cera, graxa, selantes, compostos de cura, asfalto, tinta, sujeira, material de superfície solto e quaisquer contaminantes que possam atuar como um agente de quebra de ligação. Superfícies de concreto fracas devem ser restauradas a um concreto firme e sólido.
Não ataque ácido ou limpe quimicamente os substratos antes da instalação. O substrato pode ser preparado de acordo com a necessidade por granalhagem, trituração ou escovação. Remova toda a sujeira e poeira aspirando. Todos os contrapisos devem estar limpos, secos e ter uma temperatura de pelo menos + 5 ° C antes da aplicação. Não aplique sobre resíduos de adesivo. Não faça pontes nas juntas de expansão. As juntas de expansão devem ser instaladas de acordo com as diretrizes locais.
A resistência à tração dos substratos que serão trafegados deve ter um mínimo. resistência à tração de 1,5 N / mm^2. Pisos que devem ser cobertos com compostos de nivelamento de piso KÖSTER são preparados para um estado de poros ainda abertos.

Aplicação
O KÖSTER SL Primer pode ser aplicado com spray, pincel ou rolo. É melhor aplicar uma camada fina e uniforme de primer usando um rolo de pelo curto. Não deixe manchas vazias. Evite poças e acúmulo excessivo. A aplicação pesada e espessa pode causar problemas de colagem com a camada inferior.
Deixe secar de verde claro a transparente. Alta umidade e baixas temperaturas podem prolongar o tempo de secagem. A aplicação subsequente de produtos cimentícios pode ser feita após a secagem do primer, no máximo em 2 dias.

Consumo
50 - 150 g / m^2, dependendo das características do substrato

Limpeza
Limpe as ferramentas com água imediatamente após o uso.

Embalagem

SL 189 005	5 kg galão

Armazenamento
Armazene o material a no mínimo + 5 ° C em local fresco e seco. Se armazenado em recipientes originalmente selados, o KÖSTER SL Primer pode ser armazenado por no mínimo 12 meses.

Segurança
Observe todos os regulamentos de segurança governamentais, estaduais e locais ao processar o material.

Produtos relacionados

KÖSTER SL Premium	Número do artigo SL 280 0 25
KÖSTER SL	Número do artigo SL 281 0 25
KÖSTER SL Flex	Número do artigo SL 284 0 25
KÖSTER SL Protect	Número do artigo SL 286 0 25

As informações contidas nesta ficha técnica baseiam-se nos resultados da nossa pesquisa e na nossa experiência prática em campo. Todos os dados dos ensaios mencionados são valores médios que foram obtidos sob condições previamente definidas. A aplicação adequada e, logo eficaz e bem sucedida dos nossos produtos não está sujeita ao nosso controlo. O instalador é responsável pela correta aplicação tendo em consideração as condições específicas do local de construção e os resultados finais do processo de construção. Isto pode requerer ajustes às recomendações aqui mencionadas para casos normais. As especificações feitas pelos nossos colaboradores ou representantes que excedam as especificações contidas nesta ficha técnica requerem confirmação por escrito. As normas válidas para ensaios e aplicação/ instalação, orientações técnicas e regras reconhecidos da tecnologia têm que ser respeitadas em todos os momentos. A garantia poderá e será apenas aplicada à qualidade dos nossos produtos dentro do âmbito dos nossos termos e condições e na sua aplicação eficaz, adequada e bem sucedida. Esta diretriz foi tecnicamente revista; todas as versões anteriores são inválidas.

KÖSTER BRASIL • Av. Antonio Artioli, 570, Bloco A - Cj. 239 • 13049-490 - Campinas / SP • Tel. +55 (19) 997.978.384 • E-Mail: e.lessa@kosterbrasil.com - Internet: www.kosterbrasil.com